

P91.es **Knauf VERMIPLASTER®** Protección al fuego





P911a.es - Protección de estructuras metálicas (vigas y pilares)

P911b.es - Protección de vigas y pilares de hormigón

P911c.es - Protección de forjados y muros de hormigón

P911d.es - Protección de forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante

Sistemas con protección al fuego

		Descripción del producto / Datos técnicos	2
Protección de estructuras de acero		Vigas	
		Pilares	
Protección de elementos de hormigón		Viga de hormigón	6
		Pilar de hormigón	7
		Forjados y muros de hormigón	8, 9
Protección de sistemas mixtos		Forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante	10
Generalidades		Consumo / Datos técnicos / Certificación	11
		Finalidad de uso / Preparación, aplicación y control de calidad	12

Descripción del producto

VERMIPLASTER® es un mortero en polvo de grano fino, fabricado sobre una base de sulfato cálcico que ha sido aligerado con minerales expandidos y formulado con diversos aditivos para mejorar la aplicación y sus prestaciones. La aplicación se realiza mediante máquinas de proyección, amasando el polvo con agua en una relación de 0,7 a 0,9 l/kg. Una vez proyectado y endurecido el mortero,

forma un revestimiento continuo, quedando como una capa totalmente adherida al elemento de soporte sobre el cual ha sido aplicado. La finalidad de este producto es la de incrementar la resistencia al fuego de los elementos constructivos compuestos por: hormigón, estructuras de acero y chapa de acero galvanizado. Dependiendo del sistema sobre el cual se aplica, el espesor puede variar entre 6 y 36 mm y tiene

un consumo aproximado de 6,5 a 7,0 Kg/m² por cm de espesor. El producto VERMIPLASTER® dispone de un Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE 11/0229.

Embalaje

Se comercializa en sacos de 20 Kg
Código: 000416556








Datos Técnicos


Color	blanco
Densidad	530 kg/m ³
Consumo promedio	6,5 - 7 kg/cm/m ²
Agua de amasado	73 %
Tiempo de inicio de fraguado	0:30 - 1:45
Fin de fraguado	2:30 - 4:15
pH	12 - 13
Coefficiente de difusión al vapor de agua μ	8
Resistencia a la flexotracción	0,9 MPa
Resistencia a la compresión	5 MPa
Reacción al fuego	A1



Cálculo de factor de masa para estructuras metálicas: Vigas y pilares

Esquema de aplicación

Formas constructivas	Dirección del fuego	U/A	Formas constructivas	Dirección del fuego	U/A
<p>Croquis</p> <p>b, h y t en cm, área en cm²</p>		m ⁻¹	<p>Croquis</p> <p>b, h y t en cm, área en cm²</p>		m ⁻¹
<p>Viga</p>  <p>Hormigón o muro macizo</p> <p>3 - caras</p>		$\frac{100}{t}$	<p>Viga</p>  <p>3 - caras</p>		$\frac{3b + 2h - 2t}{A} \cdot 100$
<p>Pilar o viga</p>  <p>3 - caras</p>		$\frac{3b + h - t}{A} \cdot 100$	<p>Viga</p>  <p>3 - caras</p>		$\frac{2b + 2h' - t}{A} \cdot 100$
<p>Viga</p>  <p>Hormigón o muro macizo</p> <p>3 - caras</p>		$\frac{b + 2t}{A} \cdot 100$	<p>Pilar o viga</p>  <p>4 - caras</p>		$\frac{4b + 2h - 2t}{A} \cdot 100$
			<p>Pilar o viga</p>  <p>4 - caras</p>		$\frac{2b + 2h}{A} \cdot 100$



P91.es Knauf VERMIPLASTER®

P911a.es Protección de estructuras metálicas (vigas y pilares)



Perfiles estructurales		Tabla de masividad de la sección transversal para vigas y pilares de acero de acuerdo al número de caras (m ¹)				
<p>Hp= Perímetro expuesto al fuego (m) A= Área de la sección transversal del perfil (m²)</p> <p>El espesor de la protección al fuego de un perfil se calcula teniendo en cuenta el factor de forma. Hp/A y la disposición del perfil en la obra.</p>	<p>Tipo de perfil</p> <p>IPN</p>	<p>Nº de caras</p> <p>3 caras 4 caras</p>		<p>Tipo de perfil</p> <p>HEA</p>	<p>Nº de caras</p> <p>3 caras 4 caras</p>	
	80	345,6	401,1	100	217,9	264,6
100	301,9	349,1	120	220,2	267,6	
120	268,3	309,2	140	208,3	252,9	
140	238,3	274,3	160	189,7	233,5	
160	219,7	252,2	180	185,4	225,2	
180	200,1	229,4	200	174,7	211,9	
200	184,8	211,6	220	161,7	196,0	
220	171,1	195,7	240	147,1	178,4	
240	160,1	183,1	260	140,6	170,5	
260	148,5	169,7	280	135,7	164,4	
280	138,6	158,1	300	126,2	152,9	
300	131,1	149,1	320	117,4	141,5	
320	123,3	140,1	340	111,6	134,1	
340	116,7	132,5	360	107,1	128,2	
360	109,9	124,6	400	101,3	120,1	
380	104,8	118,7	450	96,1	112,9	
400	99,6	112,7	500	91,6	106,8	
425	94,5	106,8	550	90,2	104,3	
450	89,1	100,7	600	88,7	102,0	
475	84,2	95,1				
500	80,3	90,6				
550	75,1	84,5				
600	67,1	75,6				

Tabla de masividad de la sección transversal para vigas y pilares de acero de acuerdo al número de caras (m ¹)					
<p>Tipo de perfil</p> <p>HEB</p>	<p>Nº de caras</p> <p>3 caras 4 caras</p>		<p>Tipo de perfil</p> <p>HEM</p>	<p>Nº de caras</p> <p>3 caras 4 caras</p>	
100	179,6	218,1	100	96,4	116,4
120	166,5	201,8	120	92,2	111,1
140	154,7	187,2	140	85,5	103,6
160	139,6	169,1	160	82,8	99,9
180	130,2	157,7	180	79,8	96,2
200	121,6	147,2	200	75,7	91,4
220	115,4	139,6	220	73,2	88,4
240	107,5	130,2	240	60,7	73,1
260	104,7	126,7	260	59,3	71,5
280	102,1	123,3	280	58,4	70,4
300	95,9	116,1	300	50,1	60,4
320	91,1	109,7	320	50,0	59,9
340	88,4	105,9	340	50,4	60,2
360	85,8	102,4	360	50,9	60,5
400	82,4	97,6	400	52,1	61,4
450	77,5	91,3	450	53,5	62,6
500	76,3	88,9	500	54,4	63,3
550	75,6	87,4	550	55,7	64,3
600	74,8	85,9	600	56,8	65,2



P91.es Knauf VERMIPLASTER®

P911a.es Protección de estructuras metálicas (vigas y pilares)



Espesor de VERMIPLASTER® según masividad


El espesor necesario de VERMIPLASTER® depende del valor de la masividad calculada según la sección del perfil (m^{-1}), de la temperatura crítica del acero [$^{\circ}C$] y de la resistencia al fuego (R) exigida en el proyecto.

Factor de masa (m^{-1})	R15 min	R30 min	R60 min	R90 min	R120 min
	T [$^{\circ}C$] 500				
	espesor en mm				
≤ 60					15
70			8	12	16
80			9	13	18
90			10	14	19
100		6	11	15	20
110			12	16	21
120				17	22
130			13	18	23
140				19	24
150			14	20	25
160		7		21	26
170			15	22	27
180				23	28
190			16	24	29
200				25	30
210			17	26	31
220				28	32
230			18	29	33
240					34
250	6		19	30	
260		8			
270			20		
280				28	
290			21		
300				29	
310			22		
320		9			
330			23		
340		10			
350				28	
360			20		
370				29	
380			21		
390				30	
400		11			
410			22		
420					35
430					
440					
450					
460					36
470					
480			22		
490					
500		12			
510				30	
520	7				
530			23		
540					



Vigas de hormigón

En la tabla C.3 del anejo C del CTE se puede obtener la resistencia al fuego de las secciones de vigas con tres caras expuestas al fuego, teniendo en cuenta el ancho mínimo del alma ($b_{0,min}$) y el recubrimiento de la armadura (a_m).



Resistencia al fuego de vigas con tres caras expuestas al fuego

Tabla C.3 Vigas con tres caras expuestas al fuego⁽¹⁾

Resistencia al fuego normalizado	Dimensión mínima b_{min} / Distancia mínima equivalente al eje a_m (mm)				Anchura mínima ⁽²⁾ del alma $b_{0,min}$ (mm)
	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4	
R 30	-	-	200 / 10	-	80
R 60	-	150 / 25	200 / 20	-	100
R 90	150 / 40	200 / 35	250 / 30	400 / 25	100
R 120	200 / 50	250 / 45	300 / 40	500 / 35	120
R 180	300 / 75	350 / 65	400 / 60	600 / 50	140

⁽¹⁾ Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

⁽²⁾ Debe darse en una longitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentación de la viga.

Para vigas expuestas a 4 caras, además de las condiciones de la tabla C.3, se debe verificar que el área de la sección transversal del elemento a proteger no sea inferior a $2 (b_{min})^2$

Valores de espesor equivalente

Espesor aplicado de VERMIPLASTER®	Espesor equivalente del hormigón (mm)				
	Tiempo (min)				
	30	60	90	120	180
$d_{p,min} = 6,9$ mm Espesor total promedio aplicado	13	26	27	26	-
$d_{p,min} = 18,5$ mm Espesor total promedio aplicado	33	46	59	64	60

Tabla extraída del ensayo N° 6766/04 en base a la norma UNE ENV 13381-3.

De acuerdo con el ensayo realizado, se han obtenido los valores de VERMIPLASTER® que son equivalentes a un espesor del hormigón (diferente para cada resistencia al fuego). De la tabla C.3 se debe obtener el incremento necesario de hormigón para mejorar la resistencia al fuego de la viga. El espesor de VERMIPLASTER® aplicado estará entre 6,9 mm y 18,5 mm.

Ejemplo de cálculo:

Tenemos una viga de 3,0 m. de longitud, ancho de 150 mm. y recubrimiento de armaduras $a = 40$ mm. Necesitamos una $R = 120$ min.

Para proteger una viga de hormigón armado, se debe hacer el siguiente cálculo:

- De la tabla C.3 obtenemos que la resistencia al fuego de la viga es $R = 90$ min.
- Para $R = 120$ min., necesitamos recrecer la viga hasta 200 mm. y además hay que tener como mínimo un recubrimiento de armaduras de 50 mm. Es decir, hay que adicionar 50 mm. de hormigón o su equivalente con VERMIPLASTER®.
- De la tabla obtenida del ensayo obtenemos que el espesor de 50 mm. de hormigón, se logra para $R = 120$ min. con 18,5 mm. de VERMIPLASTER®.
- Se permite interpolar valores entre el máximo y el mínimo, pero no extrapolar.



Pilares de hormigón

Para soportes y muros de hormigón el CTE, en el anejo C del DB-SI, nos muestra en la tabla C.2. las resistencias al fuego de los elementos a compresión expuestos a tres y cuatro caras, en función del ancho mínimo del pilar (b_{min}) y del recubrimiento de sus armaduras (a_m) en la cara expuesta al fuego.



Resistencia al fuego de elementos a compresión

Tabla C.2. Elementos a compresión

Resistencia al fuego	Lado menor o ancho b_{min} / Distancia mínima equivalente al eje a_m (mm) ⁽¹⁾
	Soportes
R 30	150 / 15 ⁽²⁾
R 60	200 / 20 ⁽²⁾
R 90	250 / 30
R 120	250 / 40
R 180	350 / 45

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

(2) Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instrucción EHE, una dimensión mínima de 250 mm.

(3) La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI.

Ejemplo de cálculo:

Tenemos un pilar de 200 x 250 mm. y recubrimiento de armaduras $a = 20$ mm.

Necesitamos una $R = 90$ min.

Para proteger un pilar de hormigón armado, se debe hacer el siguiente cálculo:

- De la tabla C.2. obtenemos que la resistencia al fuego del pilar es $R = 60$ min.
- Para $R 90$ min., necesitamos recrecer el pilar hasta 250 mm. y además hay que tener como mínimo un recubrimiento de armaduras de 30 mm. Es decir, hay que adicionar 50 mm. de Hormigón, o su equivalente con VERMIPLASTER®.
- De la tabla obtenida del ensayo obtenemos que el espesor equivalente a 50 mm. de hormigón, para $R 90$ min. se obtiene, por interpolación (entre 6,9 y 18,5 mm), con 15,3 mm. de VERMIPLASTER®.
- Se permite interpolar valores entre el máximo y el mínimo, pero no extrapolar.


Limitaciones para la aplicación del VERMIPLASTER® sobre vigas y pilares de hormigón

Las limitaciones para la aplicación de los resultados obtenidos son los siguientes:

- Resultados válidos únicamente para vigas y pilares de hormigón tanto en posición horizontal como vertical, expuestas a más de una cara.
- Solamente válido para densidades de hormigón dentro del rango 2025 kg/m³ a 2740 kg/m³.
- Resultado aplicable a hormigones con tensiones de rotura a compresión iguales o mayores a las ensayadas. 50,0 N/mm² a los 28 días.
- Resultado aplicable para vigas de ancho en su base igual a mayor de 150 mm.



Sección del forjado de hormigón con VERMIPLASTER®



e= Espesor de VERMIPLASTER®
h= Altura del forjado

Resistencia al fuego de losas macizas

Tabla C.4. Losas macizas

Resistencia al fuego	Espesor mínimo h_{min} (mm)	Distancia mínima equivalente al eje a_m (mm) ⁽¹⁾		
		Flexión en una dirección h (mm)	Flexión en una direcciones I_y/I_x ⁽²⁾ ≤ 1,5	$1,5 < I_y/I_x$ ⁽²⁾ ≤ 2
REI 30	60	10	10	10
REI 60	80	20	10	20
REI 90	100	25	15	25
REI 120	120	35	20	30
REI 180	150	50	30	40
REI 240	175	60	50	50

⁽¹⁾ Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

⁽²⁾ I_x y I_y son las luces de la losa, siendo $I_y > I_x$.

Valores de espesor equivalente

Espesor aplicado de VERMIPLASTER®	Espesor equivalente del hormigón (mm)					
	Tiempo (min)					
	30	60	90	120	180	240
$d_{pmin} = 10,6$ mm Espesor total promedio aplicado	29	37	41	41	40	39
$d_{pmax} = 20,1$ mm Espesor total promedio aplicado	43	54	64	68	72	73

Tabla extraída del ensayo N° 6149/03 en base a la norma UNE EN 13381-3.

De acuerdo al ensayo realizado, se han obtenido los valores de VERMIPLASTER® que son equivalentes a un espesor del hormigón (diferente para cada resistencia al fuego). De la tabla C.4 se debe obtener el incremento necesario de hormigón para mejorar la resistencia al fuego del forjado o muro de hormigón. El espesor de VERMIPLASTER® aplicado estará entre 10,6 y 20,1 mm.



Protección al fuego de forjados y muros de hormigón

Espesor mínimo de VERMIPLASTER® considerando la integridad y aislamiento térmico (EI)					
Espesor total del forjado de hormigón h (mm)	Espesor mínimo de aplicación de VERMIPLASTER® e (mm)				
	Clasificación EI				
	EI 60	EI 90	EI 120	EI 180	EI 240
40 - 60	12,5	19,2	-	-	-
61 - 80	10,6	10,6	17,3	-	-
81 - 100	0	10,6	10,6	19,2	-
101 - 110	0	0	10,6	12,5	-
111 - 120	0	0	10,6	10,6	17,3
121 - 130	0	0	0	10,6	14,4
131 - 140	0	0	0	10,6	11,6
141 - 160	0	0	0	10,6	10,6
161 - 175	0	0	0	0	10,6
> 175	0	0	0	0	10,6

Espesor mínimo de VERMIPLASTER® considerando la capacidad portante (R)					
Distancias total a (mm)	Espesor mínimo de aplicación de VERMIPLASTER® e (mm)				
	Clasificación R				
	R 60	R 90	R 120	R 180	R 240
1 - 10	10,6	10,6	10,6	12,5	16,4
11 - 20	10,6	10,6	10,6	10,6	13,5
21 - 30	0	10,6	10,6	10,6	10,6
31 - 40	0	0	10,6	10,6	10,6
41 - 50	0	0	0	10,6	10,6
51 - 60	0	0	0	0	10,6
> 60	0	0	0	0	0

a= Distancia entre el centro de gravedad de la armadura y la cara inferior del forjado

Según ensayo realizado N° 6149/03-2 en base a la norma UNE ENV 13381-3

Ejemplo de cálculo:

Para proteger un forjado de hormigón armado, se debe realizar el siguiente procedimiento:


- Determinar la resistencia al fuego requerida.
- Obtener los valores "h" y "a" del forjado original. De la tabla C4 del anexo C del DB-SI del CTE, se obtienen los valores del espesor necesario para la resistencia al fuego requerida, en función del espesor total del forjado y del recubrimiento de la armadura.
- Del ensayo de laboratorio, se obtiene el valor del recubrimiento equivalente "e" de VERMIPLASTER® necesario para complementar el espesor del forjado.
- En las tablas se indican los espesores ya calculados de VERMIPLASTER® que se deben aplicar para cada resistencia al fuego.

Para una protección REI se debe aplicar el mayor espesor que se indica entre la primera tabla con clasificación EI y la segunda que considera el criterio R.

Limitaciones para la aplicación del VERMIPLASTER® sobre forjados y muros de hormigón
- Para protección de forjados y muros de hormigón con exposición al fuego por una cara.
- Solamente válido para densidades del hormigón entre 1908,25 y 2662,25 kg/m³.
- Resultado aplicable a forjados de espesor ≥ 120 mm.



Sección del forjado de mixto con VERMIPLASTER®



$h_t = h_1 + h_2$
 h_t = Altura del forjado mixto
 e = Espesor de VERMIPLASTER®
 a = Apertura del nervio
 h_n = Altura del nervio

Espesor mínimo de aplicación de VERMIPLASTER® (mm)

Espesor total del forjado mixto h_t (mm)	Temperatura crítica de la chapa de acero: 350 °C			
	Clasificación REI (min)			
	REI 30	REI 60	REI 90	REI 120
110	11	15	19	24
120	11	15	19	24
130	11	15	19	24
140	11	15	19	24
150	11	15	19	24
160	11	15	19	24
170	11	15	19	24
180	11	15	19	24
190	11	15	19	24
200	11	15	19	24
210	11	15	19	24
220	11	15	19	24
230	11	15	19	24
240	11	15	19	24
250	11	15	19	24
260	11	15	19	24
270	11	15	19	24
280	11	15	19	24

Limitaciones para la aplicación del VERMIPLASTER® sobre forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante

- Los resultados del ensayo son aplicables a forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante con exposición al fuego por el lado del acero y de acuerdo a estas condicionantes:

- La chapa colaborante debe tener un espesor $e \geq 1$ mm
- La apertura máxima del nervio debe ser $a \leq 135$ mm
- La altura del nervio debe ser $h_n \leq 88,5$ mm

- Condicionado para forjados mixtos con densidad del hormigón entre 2014 y 2726 kg/m³.
- Es válido para hormigones con resistencia $\geq 33,8$ Mpa a 28 días.

Consumo
El consumo aproximado de VERMIPLASTER® es de 6,5 - 7,0 Kg/m ² por cada centímetro de espesor aplicado

Datos Técnicos

Reacción al fuego			
Clasificación al fuego	A1	Incombustible	Norma UNE EN 13501-1
* Sin necesidad de ensayos debido a su composición			

Resistencia al fuego

Según sistema	Espesor de la protección	Clasificación	Norma
Estructuras de acero	6 a 35 mm	R 15 a R 120	UNE ENV 13381-4
Vigas y pilares de hormigón	6,9 a 18,5 mm	R 30 a R 180	UNE ENV 13381-3
Forjados y muro de hormigón	10,6 a 19,2 mm	REI 30 a REI 240	UNE ENV 13381-3
Forjado mixto de chapa colaborante	11 a 24 mm	REI 30 a REI 120	UNE EN 13381-5

Adherencia

Soporte	Espesor del revestimiento	Adherencia (MPa)
Hormigón	25 mm	0,45
	10 mm	0,42
	6 mm	0,46
Acero	32 mm	0,20
	25 mm	0,21
	6 mm	0,22
Chapa acero galvanizado	25 mm	0,05
	10 mm	0,05

Para soportes con imprimación consultar DITE.

Certificaciones: DITE - 11/0229

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

Designated according to Article 29 of Regulation (EU) N° 305/2011

Member of

European Technical Assessment **ETA 11/0229**

English translation prepared by IETcc. Original version in Spanish language

of 17/ 07/ 2018

General Part	Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) N°305/2011:	Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
Trade name of the construction product	VERMIPLASTER® MP 75 L FIRE JETGIPS FIRE
Product family to which the construction product belongs	Rendering intended for Fire Resisting Application of building elements
Manufacturer	KNAUF Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen – Germany
Manufacturing plant(s)	Carretera de Incar, km 2,8, 18130 Escúzar (Granada) – Spain Mladoboleslavská 949, 19700 Praha 9 (Kbely) – Czech Republic Karagedik Ahiboz Serpmeler Mevki No. 236, 06833 Gölbası (Ankara) – Turkey Knaufstraße 1, 06536 Südharz, Germany
This European Technical Assessment contains	16 pages including 1 Annex, which form an integral part of this assessment. Annex 2. Contain confidential information and is not included in the ETA when that assessment is publicly available
This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) N° 305/2011, on the basis of	EAD 350140-00-1106. Renderings and rendering kits intended for fire resisting applications
This version replaces	ETA 11/0229 issued on 12/12/2016

Certificado de conformidad del mercado C€

1219

Knauf GmbH Sucursal en España, fábrica de Escúzar
Cra. De Incar Km 2,8; 18130 Escúzar (Granada)

13

0020_Vermiplaster_2013-05-28

ETE 11/0229

Mortero de yeso para protección contra el fuego de:

ETAG 019 – partes 1 y 3

Tipo 3: Elementos portantes de hormigón

Tipo 4: Elementos portantes de acero

Tipo 5: Forjados planos mixtos de hormigón con chapa colaborante

Tipo 10: Compartimentación del fuego sobre soportes de hormigón.

Reacción al fuego - R2F:	A1
Resistencia a flexión	≥ 0,9 Mpa
Resistencia a compresión:	≥ 5 Mpa
Permeabilidad al vapor de agua:	8
Sustancias peligrosas:	No contiene
Resistencia al fuego:	ETE 11/0229 ap. 2.1.1
Resistencia a alta humedad:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.1
Resistencia a ciclos de frío-calor:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.1
Resistencia a hielo-deshielo:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.1
Resistencia a la corrosión del acero:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2
Resistencia a impacto de cuerpo duro (bola 0,5 kg):	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2
Resistencia a impacto de cuerpo blando (saco 50 kg):	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2
Adhesión:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2
Propiedades térmicas y aspectos bajo imprimaciones:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2

Finalidad y uso

El uso previsto del mortero VERMIPLASTER® es el revestimiento de elementos constructivos de interior en edificios, con el fin de incrementar la resistencia al fuego en caso de incendio, manteniendo la resistencia, integridad y aislamiento (REI) de los elementos constructivos hasta la extinción del fuego o hasta proceder a la evacuación del edificio.

VERMIPLASTER® cumple con los requisitos esenciales en Seguridad en caso de incendio, Higiene, Salud y medio ambiente y Seguridad de utilización de la Directiva de Productos de la Construcción 89/106/EEC.

La aplicación de VERMIPLASTER® para la protección al fuego se realiza sobre los siguientes sistemas:

P911a.es Protección de estructuras metálicas: vigas y pilares

Para la protección de elementos portantes de acero aplicar VERMIPLASTER® directamente

sobre la viga o pilar. Para mejorar la adherencia sobre el acero, se recomienda aplicar una imprimación sobre la superficie con base epoxídica, alídica o de silicato de zinc. El espesor total será calculado de acuerdo a la masividad del perfil y al tiempo exposición al fuego. Se puede proteger vigas y pilares de acero con una masividad de 540 m-1 y una resistencia al fuego hasta R 120 minutos.

P911b.es Protección de vigas y pilares de hormigón

Identificar según el CTE la resistencia al fuego que tiene el elemento según la tabla C3 del Anejo C del DB-SI. A partir de la resistencia al fuego requerida se debe aplicar el espesor equivalente de VERMIPLASTER® comprendido entre 6,9 y 18,5 mm hasta R180 minutos.

P911c.es Protección de forjados y muros de hormigón

Para una losa o muro de hormigón, determinar la

resistencia al fuego de acuerdo a la tabla C4 del Anejo C del DB-SI. en función de la altura del forjado y del recubrimiento de la armadura. A partir de este valor definido y de la resistencia al fuego exigida con la aplicación de VERMIPLASTER® se puede incrementar hasta REI 240 con un espesor comprendido entre 10,6 y 19,2 mm.

P911d.es Protección de forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante

Se puede proteger los forjados mixtos de hormigón-chapa de acero perfilada trapezoidal con exposición al fuego por el lado del acero teniendo en cuenta la altura total del forjado y la temperatura crítica de la chapa de acero hasta 350°C. La resistencia al fuego estará comprendida entre REI 30 a REI 120 con un espesor máximo de 24 mm de VERMIPLASTER®.

Preparación, aplicación y control de calidad

Preparación de la superficie

La superficie del elemento a proteger debe estar limpia y seca, libre de polvo y grasa para garantizar la máxima adherencia de VERMIPLASTER®.

Sobre elementos de acero se puede aplicar en forma directa o mediante una imprimación. En zonas interiores de ambiente húmedos se recomienda la aplicación de una pintura anticorrosiva, antes del uso de VERMIPLASTER®.

Sobre los elementos de hormigón se deberá limpiar la zona a tratar o decapar en caso de encontrar cualquier acabado o revestimiento en la superficie.

Preparación de la mezcla

Realizar la mezcla y amasado del mortero con agua limpia en una relación de 15±2 litros por saco. (Aprox. de 0,7 a 0,9 l/Kg). Ver hoja de producto P911.es

Aplicación y control de calidad

- Antes de la aplicación, se recomienda hacer una prueba de adherencia sobre el elemento a proteger.
- En caso necesario para mejorar adherencia al soporte se puede aplicar en la superficie una imprimación tipo alídica, epoxídica o de silicato de zinc, que son compatibles con el mortero. No se recomiendan imprimaciones aceitosas ni que produzcan despigmentación.
- La aplicación del mortero VERMIPLASTER® se realiza mediante una maquina de proyección, ejemplo: PFT G4.
- En caso de protección de estructuras metálicas a una cara se aconseja el uso de un mallazo para optimizar la adherencia y mejorar la resistencia mecánica.
- Si es necesario realizar reparaciones en zonas dañadas, se debe retirar todo el mortero, limpiar el área afectada y volver a

aplicar. Dependiendo de las dimensiones se puede hacer de forma manual y utilizando un mallazo.

- No se debe realizar la aplicación de VERMIPLASTER® en zonas con temperatura inferior a 5°C ni superiores a 40°C. Ni sobre elementos de soporte con temperatura superior a 45°C.
- Tampoco se debe aplicar en zonas expuestas al agua de lluvia ni a presiones de vientos que alteren el proceso de fraguado del producto.
- VERMIPLASTER® tiene un acabado rugoso pero se puede alisar mediante el uso de la llana.
- En todos los casos la aplicación debe ser realizada por personal cualificado.
- Con el fin de garantizar una correcta protección de los elementos, durante todo el proceso de aplicación se debe llevar a cabo un minucioso control del espesor requerido.

Knauf

Teléfono de contacto:

▶ Tel.: 902 440 460

▶ Fax: 91 766 13 35

▶ www.knauf.es

Sistemas de Construcción en Seco Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.